

GARANTGUM 470 - (470K14)

Omschrijving

Membraan samengesteld uit plastomeerbitumen met een polyester composiet wapening.

Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse dakafdichting.

De bovenzijde is afgewerkt met talk.

De onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Samenstelling

	GARANTGUM 470
Wapening	polyester composiet
Afwerking bovenzijde	talk
Kleur	-
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	plastomeerbitumen

Verpakking

	GARANTGUM 470
Afmetingen van de rol (m)	6 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	36

Eigenschappen

		GARANTGUM 470
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,8
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	900
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	700
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	175
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiverstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPd = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Volledig lassen, inclusief overlappen.
- Eénlaags losliggend onder zware schutlaag, overlappen lassen.

Keuring & certificaten

KOMO CTG 707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com