



DEFRANCQ Bouwspecialiteiten nv

Hoge Barrièrestraat 8, 8800 ROESELARE
Tel.: +32 51 22 49 42 • info@defrancq.be
www.defrancq.be

FRANAFLEX 4 A-F

Franaflex 4 A-F is een elastomeer bitumen dakbaan, bestaande uit een mengsel van bitumen en polymeren. Deze dakbaan is versterkt door een composietwapening die ervoor zorgt dat de mechanische impact en de weersinvloeden perfect worden weerstaan.

Franaflex 4 A-F is afgewerkt met een leislag toplaag. Deze afwerking verlengt de levensduur van deze dakbaan door een verhoogde UV-bescherming. Bovendien zorgt het voor een mooi afgewerkt eindresultaat als het dak is afgewerkt.

Franaflex 4 A-F is de toplaag van een één- of tweelaagse bitumen afdichting en wordt op de ondergrond aangebracht door middel van vlamlassen.

Technische eigenschappen

Maximale treksterkte (SLxST) (EN 12311-1)	700x450 ±20%	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte (SLxST) (EN 12311-1)	30x40 ±15 abs	%
Weerstand tegen statische belasting (A) (EN 12730)	≥15	Kg
Weerstand tegen stootbelasting (A) (EN 12691)	≥1250	mm
Nageldoorscheursterkte (SLxST) (EN 12310-1)	≥150	N
Afschuifsterkte van overlappen (EN 12317-1)	≥500	N/50mm
Reactie bij thermische veroudering : soepelheid bij lage temperatuur (EN 1109) en hoge temperatuur bestendigheid (EN 1110)	≤-10 ≥100	°C °C
Soepelheid bij lage temperatuur (EN 1109)	≤-20	°C

Productinformatie

Dikte (EN 1849-1)	MDV(±5%)	4 mm
Breedte (EN 1848-1)	MLV	1,0 m
Lengte (EN 1848-1)	MLV	7,5 m
Oppervlakte	MLV	7,5 m ²
Rolgewicht	MDV (±2,0)	40 kg
Aantal rollen/pallet		25
Wapening	Composiet Polyester/Glas	
Gewicht wapeningen	MDV (±15%)	180 gr/m ²
Afwerking	Bovenzijde leislag	Onderzijde PE-folie
Kleur	Donkergrijs	