



Etapes pour le retraitement du toit	Usage	Consommation
FRANANET MEGA 10L	Cleaner	0,15-0,25 L/m ²
FRANACRYL PRIMER - 10 L/BIDON	Primer	
FRANACRYL LEI - 20KG	Coating coloré de protection	

2 différentes méthodes d'utilisation

Méthode en 3 couches avec FRANACRYL PRIMER	Consommation	Produit
Prétraitement	± 0,1 L/m ²	FRANACRYL PRIMER
Première couche	± 0,2 kg/m ²	FRANACRYL LEI
Couche de finition	± 0,2 kg/m ²	FRANACRYL LEI

Méthode en 2 couches avec mélange (10 L FRANACRYL PRIMER + 20 kg FRANACRYL LEI)	Consommation	Produit
Prétraitement	± 0,3 kg/m ²	Mélange
Couche de finition	± 0,2 kg/m ²	FRANACRYL LEI