



VEDAGARD® Safety Plus

Artikelnummer: 147635

Toepassingen

Dampdichte laag voor dakbedekkingsconstructies waar een hoge dampdiffusieweerstand wordt verlangd. VEDAGARD Safety Plus is een zelfklevende dampdichte laag met speciale langsnaad aansluiting ter voorkoming van vlamdoorslag naar de onderliggende constructie. Bij voorkeur op onderconstructies van staal, dakplaat, houten / houtachtige, alsmede op gesloten onderconstructies bestaande uit bijvoorbeeld beton of steenachtig materiaal. VEDAGARD Safety Plus wordt altijd in combinatie met Icopal SA Primer toegepast.

Certificaten

Conformiteitsverklaring volgens EN 13970. VEDAGARD Safety Plus wordt geleverd conform het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem.

Verwerking

Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen. Zelfklevende producten dienen verwerkt te worden bij temperaturen boven de 5°C, ook het materiaal en de ondergrondtemperatuur moeten boven 5°C zijn.

Levering

Aflevering

VEDAGARD Safety Plus dakrollen worden verpakt in een wikkel geleverd, per 20 rollen op europallets, in plastic krimphoes.

Opslag en transport

VEDAGARD Safety Plus moet koel en verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden worden. Zelfklevende producten moeten opgeslagen worden bij temperaturen tussen de 10°C en 40°C.

Houdbaar tot 6 maanden na vermelde productiedatum

Productidentificatie

Informatie op de rol: Productnaam
Rol afmetingen
Keurmerken
Productiedatum

VEDAGARD® Safety Plus

Artikelnummer: 147635

Productomschrijving

Afwerking bovenzijde	PE-Folie, op de langsoverlap 4 cm wegtrekfolie en 4 cm wegbrandfolie
Deklaag boven	Elastomeerbitumen
Inlage	Aluminiumpolyester-combinatie + glas scrim
Deklaag onder	Zelfklevende elastomeerbitumen
Afwerking onderzijde	4cm wegbrandfolie op de langsoverlap en wegtrekfolie met langsnaadperforatie

Product prestaties gemeten volgens EN 13970

Product specificaties	Methode	Waarde	Eenheid
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	Voldoet	-
Lengte	EN 1848-1	10,0	m
Breedte	EN 1848-1	1,08	m
Rechtheid van kanten	EN 1848-1	Voldoet	≤20mm/10m
Totale massa / m ²	EN 1849-1	2,70 ± 10%	kg/m ²
Dikte effectief	EN 1849-1	2,7 ± 0,2	mm
Waterdampdiffusieweerstand	EN 1931	> 8,12 X 10 ¹²	(m ² .s.Pa)/kg
Waterdampdiffusieweerstand (Sd)	EN 1931	> 1500	m
Brandklasse	EN 13501-5	Voldoet	Klasse E
Waterdichtheid	EN 1928(B)	Voldoet	≥ 200 kPa
Treksterkte (langsrichting)	EN 12311-1	1100 ± 20%	N/50mm
Treksterkte (dwarsrichting)	EN 12311-1	1100 ± 20%	N/50mm
Rek (langsrichting)	EN 12311-1	5 ± 3	%
Rek (dwarsrichting)	EN 12311-1	5 ± 3	%
Weerstand tegen dynamische belasting (h=300mm)	EN 12691	NPD ¹	ø mm
Afschuifsterkte	EN 12317-1	NPD ¹	N/50mm
Nageldoorscheursterkte (langs- & dwarsrichting)	EN 12310-1	NPD ¹	N
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	≤ -25	°C
Waterdichtheid na thermische veroudering	EN 1296 + EN 1928	Voldoet	-
Waterdichtheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën inclusief water.	EN 1847 + EN 1928	NPD ¹	-
Gevaarlijke stoffen		Voldoet	

01-10-2017 versie 1.2 Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.