

UNICOAT 360 - (360P60)

Omschrijving

Eenzijdig membraan samengesteld uit elastomeerbitumen met een niet geweven polyestervlies wapening.
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakkleding.
De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie.

Samenstelling

Wapening	niet-geweven polyestervlies
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	-
Dekmassa	elastomeerbitumen

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	15 x 1
Massa van de rol (kg)	25
Aantal rollen per pallet	25

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	2,0 (ind)
Treksterkte L (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	850
Treksterkte B (N/50 mm) (EN 12311-1)	MDV	500
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	35
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	0,5
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-15
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPV = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

- Losliggend, als onderlaag.
- Mechanisch bevestigen.

Keuringen & certificaten

KOMO CTG 715

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids- management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com